

Titebond Genuine Hide Klihové lepidlo na dřevo

Klihové lepidlo Titebond je prvním lepidlem svého druhu, nabízeným v kapalně formě vhodné k okamžitému použití. Nevyžaduje žádné směšování, zahřívání nebo míchání. Profesionální truhláři používají klihové lepidlo Titebond pro jeho dlouhou montážní dobu, jedinečnou pevnost a unikátní efekt popraskaného dřeva.

Klihové lepidlo Titebond poskytuje vynikající odolnost proti tečení materiálu, nabízí vynikající brousitelnost a není ovlivněno povrchovými úpravami. Díky citlivosti na vlhkost nabízí snadnou demontáž dílů, což je rozhodující výhodou při restaurování starožitností nebo při opravě hudebních nástrojů.

V souladu s ASTM D-4236

Vlastnosti produktu

- Připraveno k okamžitému použití
- Ideální pro drobné opravy nábytku
- Vynikající brousitelnost
- Vynikající odolnost proti tečení materiálu
- Lze použít pro vytvoření „popraskaného“ efektu na dřevě
- Pomalé zasychání umožňuje přesné sesazení

Fyzikální vlastnosti

Typ Přírodní bílkovinná směs	Obsaženo VOC 0 g/l (Obsah těkavých organických látek)
Skupenství Kapalina	Hmotnost/galon 4,35 kg (cca 1,15 kg/1 l)
Barva Jantarová	Teplotní třída* Přibližně 10°C.
Zaschlé lepidlo Průsvitná	Bod vzplanutí > 93,3°C.
Sušiny 52%	Zamrazení/rozmrazení stabilní
Viskozita (dynamická) 4.000 mPa/s	pH 6,5
Trvanlivost 24 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 24°C.	

*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

Pevnost spoje ASTM D-905 (Javor)

Teplota	Pevnost	Selhání dřeva
Teplota místnosti	3,591 psi	72%
65,5°C. Přes noc	3,207 psi	59%

Aplikační pokyny

Teplota pro použití nad 10°C.

Otevřená montážní doba 10 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Celkový montážní čas 20-30 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Spotřeba přibližně 1 l na 6 m² v jedné vrstvě.

Povinný upínací tlak dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pro jehličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi) pro středně tvrdé dřevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pro tvrdé dřevo).

Způsob aplikace plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.

Začištění otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké. Popřípadě seškrábněte a smrkovým papírem zbruste zaschlý přebytek.

Omezení

Lepidlo není vhodné pro venkovní použití nebo ve vlhkých prostorech. Nepoužívejte na stavební konstrukce nebo zatížené konstrukce. Na exteriéry použijte lepidla Titebond III Ultimate Glue nebo Titebond II Premium. Mráz nemusí omezit funkci lepidla, může ale způsobit zatuhnutí. Zamíchání by mělo vrátit produkt do původního stavu. ZABRAŇTE ZAMRZNUTÍ.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ DRÁŽDÍ OČI. Obsahuje rhodanit amonný, dicyanodiamid. Kontakt s očima může způsobit podráždění. Není určeno k vnitřnímu užití. Není určeno pro děti. Při zasažení očí vyplachujte tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví podráždění očí nebo žaludeční potíže. Další informace naleznete v bezpečnostním listu. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Důležité upozornění: Naše doporučení, týkající se použití produktu jsou založena na spolehlivých testech. Vzhledem k tomu, že použití produktu leží mimo kontrolu výrobce, není poskytována žádná záruka či garance na použití, účinky nebo manipulaci prováděnou na základě pokynů. Výrobce proto výslovně odmítá odpovědnost. Mimoto, informace obsažené v tomto dokumentu nelze vykládat jako doporučení k používání jakéhokoli produktu v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo patenty týkající se jakéhokoliv materiálu nebo použití.

